

• Descripción

Lubricantes elaborados con aceites básicos vírgenes de muy alta calidad, combinados con un paquete de aditivos estrictamente seleccionados que les proporcionan propiedades anticorrosivas, antidesgaste, antiherrumbre, demulsificantes y antiespumantes.

• Propiedades y Beneficios

- Presenta una excelente estabilidad térmica y de oxidación proporcionando con esto larga vida a los equipos.
- Excelente propiedades antidesgaste brindando con esto un prolongado servicio sin contratiempo en sistemas hidráulicos de gran potencia que operan a altas presiones y velocidades.
- Tienen excelente demulsibilidad.
- Satisfacen los requerimientos para sistemas hidráulicos industriales y móviles exigidos por las normas: Denison HF-1, HF-2, HF-0, Vickers 1-286-S, M-2950-S, Racine, bombas de álaves de volumen variable, Cincinnati Millacron P-68, P-69, P-70, DIN 51524 Parte 2, Lee-Norse 100-1, Jeffrey N°87, Ford M-6C32, U.S. Steel 126, 127, B.F. Goodrich 0152, General Motors LH-04-1, LH-06-1, LH-15-1, Afnor 48-603.

• Precaución

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.

• Recomendaciones de uso

En equipos móviles en que se tienen altas velocidades, grandes cargas y condiciones de operación a temperaturas elevadas, tales como máquinas cargadoras móviles y de explotación minera continua. En sistemas de circulación para la lubricación de cojinetes de cilindros laminadores de apoyo por película de aceite, también para engranajes reductores y cojinetes en los cuales, los requerimientos para soportar cargas, no son mayores que para los aceites convencionales que contienen únicamente inhibidores de herrumbre y de oxidación. En equipos hidráulicos de producción, tales como máquinas-herramientas, prensas, máquinas de moldeo por inyección, tijeras de apoyo para tubos, etc.

• Características Típicas

Características	Método ASTM	Resultados		
Código de producto		401	402	403
Grado ISO		32	46	68
Color ASTM	D 1500	2.0	2.5	3.0
Peso específico a 20/4 °C	D 1298	0.872	0.878	0.885
Temperatura de escurrimiento, °C	D 97	-23	-20	-17
Temperatura de inflamación, °C	D 92	215	225	235
Viscosidad Cinemática a 40 °C, cSt	D 445	32	46	68
Viscosidad Cinemática a 100 °C, cSt	D 445	5.2	6.8	8.6
Índice de viscosidad	D 2270	95	95	95
Formación de herrumbre A/B	D 665	Pasa	Pasa	Pasa
Corrosión en lámina de cobre 100°C, 3 hr.	D 130	1b	1b	1b
Demulsibilidad tiempo para reducirla a 3 ml. minutos	D 1401	30	30	30
Oxidación hasta un número de aceite total de 2.00	D 943	3000	3000	3000
RBOT, minutos	D 2272	200	200	200
FZG, Etapas	D 51354	10	10	10

• Disponible en:

- Cubeta 19 L



- Tambor 208 L



- Mini Granel



- Granel



Fecha de emisión: 17 mayo 2012

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.